FLEXXS ADHESIVE BV
Sint Eustatius 73-77
7333 NW Apeldoorn
Nederland
Tel.: +31 (0) 55 533 70 07
E-mail: info@flexxs.com

TECHNICAL DATA SHEET

FLEXXS HIGH

BESCHRIJVING

Flexxs High is een hoogwaardige kant & klare behangpasta met een zeer hoge kleefkracht, voor het eenvoudig verlijmen van geprint Airtex® wandbekleding en alle andere typen textiel en vinyl wandbekleding op niet absorberende en moeilijk te verwerken ondergronden. De behangpasta is een watergedragen dispersie van cellulose en acrylaat polymeer, met een zeer hoge begin- en eindhechting. Uitstekend corrigeerbaar voor het exact plaatsen van alle wandbekledingen.

TOEPASSING

Flexxs High is een 'Paste-the-Wall' lijm. Specifiek ontwikkeld voor het vakkundig verlijmen van alle exclusieve en specialistische wandbekledingen op volledig afgesloten, niet absorberende ondergronden, zoals gecoat metaal, glas, formica en kunststoffen. Het is niet vereist dergelijke ondergronden voor te behandelen. Maar een geschikte primer bevordert de maximale kleefkracht en hechting. Daarnaast vergemakkelijkt het de verwijdering van de wandbekleding. Flexxs High is uitermate geschikt voor de verlijming van vinyl op vinyl.

Opmerking: Verwerking over bestaande wandbekleding kan brand-veiligheidsvoorschriften beïnvloeden.

EIGENSCHAPPEN

- Klaar voor gebruik
- Strijkt makkelijk uit
- Corrigeerbaar
- Lange open tijd
- Oplosmiddelvrij
- Hoge aanvangshechting
- Maximale hechting
- Klontvrij

INSTRUCTIES

Voorbereiding:
De ondergrond dient vlak, glad, schoon, droog, onbeschadigd, draagkrachtig, stof- en vetvrij te zijn. Vervuiling dat een goede hechting tegenwerkt moet volledig verwijderd worden. Bij twijfel de ondergrond reinigen met Flexxs Cleaner. Repareer gaten en scheuren voor het aanbrengen van een voorstrijkmiddel.
Voor gebruik de lijm goed oproeren voor een gelijkmatige werking.

Verwerking:
Breng de lijm dun en gelijkmatig aan op de ondergrond met een kwast of roller. Zorg voor een volledige dekking en breng extra lijm aan op randen en naden met een platte kwast. Het is verstandig een groot oppervlak in delen te verwerken. Let op dat er geen lijm op omliggende delen en de voorzijde van de wandbekleding komt.

Best te gebruiken bij temperaturen tussen 15°C - 25°C.
Niet verwerken bij een relatieve luchtvochtigheid groter 70%.
Niet verdunnen en verwerken met een behangapparaat.

SPECIFICATIE

• Vorm:	Pasta
• Kleur:	Gebroken wit
• Geur:	Zwak, karakteristiek
• Viscositeit:	Brookfield RVT 4 rpm ± 400,000 mPas (20°C)
• pH-waarde:	± 8,0 (ISO 976)
• Droogstof:	± 60%
• Dichtheid:	1.10 - 1.20 g/cm^3 (ISO 2811-3)
• Open tijd:	10 - 30 minuten
• Afbindtijd:	2 - 4 uur

VERBRUIK

Vinyl wandbekleding:	± 4 - 5 m^2/kg
Textiel wandbekleding:	± 5 - 7 m^2/kg

Het verbruik zoals hierboven wordt aangegeven is een indicatie. Het werkelijke verbruik is sterk afhankelijk van ondergrondcondities, omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en type wandbekleding.

REINIGING

Natte lijmresten dienen onmiddelijk met schoon water verwijderd te worden. Opgedroogde lijmresten wegvegen met een warm sopje. Wandbekledingen kunnen het best met Flexxs Cleaner gereinigd worden. Gereedschap direct na gebruik reinigen met warm water.

HOUDBAARHEID & OPSLAG

In ongeopende originele verpakking, tussen 15°C en 25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum. Gesloten, droog en koel maar vorstvrij bewaren.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Zie veiligheidsblad, Material Safety Data Sheet (MSDS).

REACH

Dit product voldoet aan EU regulering nr. 1907/2006 REACH (Registration Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals).

FLEXXS - HIGH	
Art. nr.	**Verpakking**
100923	Emmer 5 kg.
100943	Emmer 10 kg.

Opmerking: Het is van belang om te testen of de vereiste verbindings-sterkte wordt bereikt in de specifieke toepassing, dit omvat ook langdurige testen.

LET OP: De informatie, zoals in dit productinformatieblad gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesten en beschikbare praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook geldt voor eventuele praktische technische ondersteuning, verbaal of geschreven, doordat, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen en gebruiken, inclusief die van derde partijen, wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat en stabiliteit van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichting van onze kant, tenzij deze specifiek schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens geen garantie voor specifieke eigenschappen.

Wij adviseren dat de klant de geschiktheid van onze producten test, wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door uitvoerige testen. Naast het bovenstaande, zijn onze Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Revisie: 14/06/2018
(Vervangt alle voorgaande versies)