

ALGEMEEN

Flexxs Primer is een diep indringend watergedragen oplosmiddelvrije voorstrijkmiddel op basis van een gemodificeerd kunststofdispersie. Een voorbehandeling met Flexxs Primer resulteert in een snelle en meer efficiënte verwerking van wandbekledingen aangebracht met de gebruiksklare lijmsystemen Flexxs Medium of Flexxs Low.

TOEPASSING

Flexxs Primer is direct inzetbaar en wordt als grondlaag uitsluitend binnen toegepast onder vrijwel alle soorten wandbekleding of andere decoratieve toepassingen. Speciaal geformuleerd als voorbehandeling van licht poederende en absorberende ondergronden zoals beton, cement, gipskartonplaten, hout, pleisterwerk en bestaande verflagen. Flexxs Primer zorgt voor een gelijkmatig absorberende en stabiele ondergrond om daardoor de hechting te verbeteren van verf of wandbekleding. Door een gemakkelijke en vrijwel reukloze verwerking is het zeer goed inzetbaar in drukke omgevingen zoals hotels, kantoren, scholen en ziekenhuizen, waar geurbelasting problematisch kan zijn.

EIGENSCHAPPEN

- Klaar voor gebruik
- Zeer makkelijk te verwerken
- Dringt diep in de ondergrond
- Hechting verhogend
- Zuigkracht verlagend
- Oplosmiddelvrij
- Fixeert en verstevigt
- Lage geurbelasting

WERKINSTRUCTIE

Vorbereiding:

Bescherm vloeren, meubels en wanden door deze af te dekken en/of af te plakken. Controleer de ondergrond! Deze dient vlak, glad, schoon, droog, onbeschadigd, draagkrachtig, stof- en vetvrij te zijn. Vervuiling die de hechting negatief kan beïnvloeden moet volledig verwijderd worden. Bij twijfel de ondergrond reinigen met Flexxs Cleaner.

Opmerking: Cementgebonden ondergronden mogen niet meer dan 4% restvocht bevatten en voor gipsgebonden ondergronden geldt een vochtpercentage van max. 1%

Verwerkingsmethoden:

Voor gebruik goed schudden en roeren. Voor het beste resultaat onverdund aanbrengen met een roller, kwast of spuitapparaat. Indien gewenst verdunnen met schoon water (max 1:3)

Best te gebruiken bij temperaturen tussen +15°C en +25°C.
Niet verwerken bij een relatieve luchtvochtigheid groter 75%.
Niet toepassen in natte ruimtes.

Opmerking: Het is van belang om te testen of de vereiste verbindingsterkte wordt bereikt in de specifieke toepassing. Dit omvat ook langdurige testen.

Flexxs Primer nooit mengen met lijmsystemen en verfssystemen

SPECIFICATIE

- Bindmiddelbasis: Gemodificeerd kunststofdispersie
- Kleur: Melkachtig wit, droogt transparant op
- Geur: Geurarm
- Film: Elastisch, mat doorzichtig
- Viscositeit: Brookfield RVT rpm, $\pm$ 0 mPas (20°C)
- pH-Waarde: $\pm$ 5.0
- Droogstof: $\pm$ 21%
- Dichtheid: $\pm$ 1.03 g/cm³ (20°C)
- Droogtijd: Bij + 20°C en 65% rel.luchtvochtigheid
Stofdroog na ca. 60 minuten
Bewerkbaar na ca. 4-8 uur

VERBRUIK

Onder normale omstandigheden ca. 10 m²/l.

Het verbruik is een indicatie, waarvoor geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

Opmerking: Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de verwerkingsmethode, ondergrond- en omgevingscondities.

SCHOONMAKEN

De nog natte voorstrijk kan gemakkelijk met water worden verwijderd. Gedroogde voorstrijk kan worden verwijderd met water en zeep. Reiniging gereedschap: direct na gebruik met lauw/warm water.

Opmerking: Volledig verbruiken of lever vloeibare resten apart in bij het Klein Chemisch Afval.

HOUDBAARHEID EN OPSLAG

Flexxs Primer is in ongeopende originele verpakking, tussen +15°C en +25°C, tot 6 maanden houdbaar na productiedatum indien als volgt is opgeslagen: Gesloten, droog en koel maar vorstvrij bewaren.

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Zie het veiligheidsblad, Material Safety Data Sheet (MSDS).

REACH

Dit product voldoet aan EU regulering nr. 1907/2006 REACH (Registratie Evaluatie, Autorisatie en restrictie van chemicaliën).

FLEXXS - PRIMER	
Art. nr.	Verpakking
100946	Jerrycan 5 ltr.

LET OP: De informatie, zoals in dit productinformatieblad gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesten en beschikbare praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook geldt voor eventuele praktische technische ondersteuning, verbaal of geschreven, doordat, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen en gebruiken, inclusief die van derde partijen, wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat en stabiliteit van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichting van onze kant, tenzij deze specifiek schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens geen garantie voor specifieke eigenschappen.

Wij adviseren dat de klant de geschiktheid van onze producten test, wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door uitvoerige testen. Naast het bovenstaande, zijn onze Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing.